



ООО «Башминералресурс», Российская Федерация, 450071  
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217/А  
ИНН 0272020740, ОГРН 1120280009255  
Тел.: +7 (347) 216-39-13, факс: +7 (347) 216-39-11

## ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

### Химические показатели гипсоангидритового камня 1 сорта по ГОСТ 4013-82

Наименование показателя	Гипсоангидритовый камень 1 сорт
1. Содержание серного ангидрита ( $SO_3$ ), %	48,82 – 53,06
2. Содержание кристаллизационной воды, %	6,30 – 14,00
3. Содержание гипса ( $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ), %	30,10 – 66,90
4. Содержание кальция (Ca) в пересчете на CaO, %	не менее 34,17
5. Содержание магния (Mg) в пересчете на MgO, %	менее 0,50
6. Содержание кремния (Si) в пересчете на $SiO_2$ , %	менее 0,80
7. Содержание железа (Fe) в пересчете на FeO, %	менее 0,10

Руководитель лаборатории Мелехин В.С. / Мелехин В.С./

25.06.2016 г.