



ООО «Башминералресурс». Российская Федерация, 450071
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217/А
ИНН 0272020740, ОГРН 1120280009255
Тел.: +7 (347) 216-39-13, факс: +7 (347) 216-39-11

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Химические показатели гипсового камня 1 и 2 сорта по ГОСТ 4013-82

Наименование показателя	Гипсовый камень 1 сорт	Гипсовый камень 2 сорт
1. Содержание кристаллизационной воды, %	не менее 19,88	не менее 18,83
2. Содержание гипса ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), %	не менее 95	не менее 90
3. Содержание серного ангидрита (SO_3), %	не менее 44,18	не менее 41,85
4. Содержание кальция (Ca) в пересчете на CaO, %	не менее 30,95	не менее 29,30
5. Содержание магния (Mg) в пересчете на MgO, %	менее 0,50	менее 1,00
6. Содержание кремния (Si) в пересчете на SiO_2 , %	менее 0,80	менее 1,50
7. Содержание железа (Fe) в пересчете на FeO, %	менее 0,10	менее 0,20

Руководитель лаборатории Мелехин В.С. / Мелехин В.С./

25.06.2016 г.